

## Typische Werte / Typical values

Flächengewicht Grammage g/m <sup>2</sup> DIN EN ISO 536	Berstfestigkeit Bursting strength kPa DIN EN ISO 2759	SCT quer SCT cd kN/m DIN 54518
125	290	2,10
140	320	2,30
175	350	2,80

## Garantiewerte / Guaranteed values

Flächengewicht Grammage g/m <sup>2</sup> DIN EN ISO 536	Berstfestigkeit Bursting strength kPa DIN EN ISO 2759	SCT quer SCT cd kN/m DIN 54518
125	230	1,75
140	260	2,00
175	330	2,50



## Weitere Parameter / Additional values

	Typischer Wert Typical	Garantiewert Guaranteed
Feuchte / Moisture [%] DIN EN 20287	7,5 %	6,5 % - 8,5 %
Cobb <sub>60</sub> [g/m <sup>2</sup> ] DIN EN ISO 535	26 g/m <sup>2</sup>	40 g/m <sup>2</sup>
Spaltfestigkeit [J/m <sup>2</sup> ] DIN ISO 16260	300 J/m <sup>2</sup>	180 J/m <sup>2</sup>
Dennison [Nr.] Tappi 459	14	13



Das Zeichen für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft

Typischer Wert Typical value	Dicke / Caliper [mm] DIN EN ISO 534	Zugsteifigkeit / Tensile stiffness [kN/m] DIN ISO 1924-3	
		längs / md	quer / cd
125 g/m <sup>2</sup>	0,21	750	290
140 g/m <sup>2</sup>	0,23	800	350
175 g/m <sup>2</sup>	0,27	900	400



Testklima / Test climate 23 °C und 50 % RH

Weitere technische Daten auf Anfrage erhältlich.

Falls nicht gesondert schriftlich vereinbart, erfolgen alle Lieferungen entsprechend der gültigen Standardspezifikation. Farbunterschiede sind möglich, da es sich bei dem Rohstoff Gras um ein Naturprodukt ohne diesbezüglicher Spezifikation handelt.

Additional technical data on demand.

Delivery come up to standard specification of Papierfabrik Meldorf.

Grass is a natural product that causes different hue.